

建築用鋼製下地材

CEILING & WALL SYSTEM



JIS認証工場

工 場 名	認 証 日	認証番号	認証機関
関包スチール株式会社 広島大和工場	平成19年10月 5日	TC 06 07 041	(財)建材試験センター
関包スチール株式会社 鹿島工場	平成19年11月15日	TC 03 07 247	(財)建材試験センター
関包スチール株式会社 浦安事業所	平成19年11月15日	TC 03 07 247	(財)建材試験センター
関包スチール株式会社 西関東物流センター	令和 4 年10月11日	TC 03 07 247	(財)建材試験センター
関包スチール株式会社 高槻工場	平成20年 9月11日	GB0508172	(財)日本建築総合試験所
関包スチール株式会社 九州事業所	平成25年11月 1日	JQ0808025	(財)日本品質保証機構
関包スチール株式会社 滋賀工場	平成27年 4月 1日	GB0515001	(財)日本建築総合試験所

各工場のJIS認証番号ならびに刻印一覧

製 造 工 場		関包スチール (株)						
		高槻工場	広島大和工場	滋賀工場	九州事業所	鹿島工場	浦安建材センター	西関東物流センター
JIS品鋼製下地材 (天井・壁)								
JIS認証番号		GB0508172	TC 06 07 041	GB0515001	JQ0808025	TC 03 07 247	TC 03 07 247	TC 03 07 247
刻 印	部 材	 GB KANPOH	 TC KPH-DK	 GB KANPOH DK-SK	 JQ KPF-DK	 TC KPS-DK	 TC KPS-UY	 TC KPS-IS
	部 品	(KS)	—	—	—	KPS	—	—
一般品鋼製下地材 (天井)								
刻 印	部 材	SK DK	(KSH) DK	KS-SDK	(KS) KSF	KPS-DK	—	—
	部 品	(KS)	—	—	—	KPS	—	—
一般品鋼製下地材 (壁)								
刻 印	部 材	SK DK	(KSH) DK	KS-SDK	(KS) KSF	KPS-DK	KPS-UY	KPS-IS
	部 品	(KS)	—	—	—	KPS	—	—
鋼製壁下地用角スタッド材								
刻 印	部 材	刻印なし	刻印なし	KS-SDK	KSF	KPS-DK	KPS-UY	KPS-IS 4045
JIS品鋼製壁下地用補強材								
刻 印	部 材	刻印なし	—	KS-SDK	—	KPS-DK	—	—
一般品鋼製壁下地用補強材								
刻 印	部 材	刻印なし	—	KS-SDK	—	KPS-DK	—	—
ステンレス鋼製天井下地材								
刻 印	部 材	—	—	—	—	KPS-DK SUS	—	—
スーパーダイマ鋼製下地材 (天井・壁)								
刻 印	部 材	—	—	—	—	KPS SD (天井) KPS-DK SD (壁)	—	—

製造なし —



目次

各工場のJIS認証番号ならびに刻印一覧

鋼製天井下地材	1
鋼製壁下地材	3
鋼製下地用角スタッド材「KSスタッド」	5
高耐食性鋼製下地材「SUPER 軽天」	9
ステンレス製下地材	11
振れ止め付き角スタッド材「TSスタッド」	13
補強材	15
角パイプ・R曲げ部材	16
耐風圧対応天井下地材	17
部材断面性能表	21
天井標準割付図	23
天井・壁標準使用数量	24
天井納め図	25
壁納め図	27
特殊金具一覧表	29
関連商品一覧表	33
J-M金具 準構造化天井用金具	34
取扱注意事項	35

鋼製天井下地材


1. JIS品鋼製天井下地材一覧表 (JIS A 6517)

材 質	板 成 形 品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板（亜鉛付着量〔両面〕120g/m ² 以上） ボルト・ナット：JIS G 3505 軟鋼線材
-----	--

2. 一般品鋼製天井下地材一覧表

材 質	板 成 形 品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板 ボルト・ナット：JIS G 3505 軟鋼線材
-----	---

施 工 図



野 縁	①	シングル	ダブル
		記号：CS-19	記号：CW-19
		※JIS品のみ	※JIS品のみ
		シングル	ダブル
		記号：CS-25	記号：CW-25
		※JIS品のみ	※JIS品のみ

●板厚：JIS品 0.5mm
※定尺（3・4・5m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

②	19形 (記号:CC-19)・25形 (記号:CC-25)
	記号：CC-19 記号：CC-25
野縁受け (チャンネル)	
	※25形はJIS品のみ





●板厚：JIS品 1.2mm (CC-19)、1.6mm (CC-25)
※定尺（3・4・5m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

施 工 例




※定尺以外のサイズの納期についてはご相談下さい。

天井下地材の附属金物（JIS A 6517）

③ クリップ	シングル	ダブル
	記号：SC (0.6)	記号：WC (0.6)
	 1000個/1000個	 500個/500個
	シングル	ダブル
	記号：0.8SC (軒天用)	記号：0.8WC (軒天用)
	 1000個/1000個	 500個/500個


●板厚：0.6mm、0.8mm

※数字は高槻工場／鹿島工場の入数を表す。

④	記号：CJ
野縁受け ジョイント (チャンネルジョイント)	 300個/300個





●板厚：1.0mm

※数字は高槻工場／鹿島工場の入数を表す。*（ ）内は鹿島工場

⑤	記号：H	
ハンガー		200個/250個

●板厚：2.0mm

※数字は高槻工場／鹿島工場の入数を表す。

⑥ 野縁 ジョイント	シングル	ダブル
	記号：SJ	記号：WJ
	 500個/400個	 300個/200個
	シングル	ダブル
	記号：25SJ	記号：25WJ
	 300個/300個	 200個/200個

●板厚：0.5mm

※数字は高槻工場／鹿島工場の入数を表す。*（ ）内は鹿島工場

⑦	3分	
ボルト・ ナット		






鋼製壁下地材 ※壁下地材のJIS規格は、50形～100形となります。

1. JIS品鋼製壁下地材一覧表 (JIS A 6517)








材 質	板 成 形 品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板（亜鉛付着量〔両面〕120g/m ² 以上）
-----	---

2. 一般品鋼製壁下地材一覧表





材 質	板 成 形 品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板
-----	------------------------------

① 振れ止め (胴 縁)	JIS品及び一般品	
	45形(一般品のみ)・50形	65形～100形
	記号：WB-19 	記号：WB-25  記号：CC-19  (19形野縁受け) ※一般品壁下地材のみ












●板厚：JIS品 1.2mm
 ※定尺（4m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

② ランナー	一般品のみ	JIS品及び一般品				
	45形	50形	65形	75形	90形	100形
	記号：WR-45 	記号：WR-50  一般品  JIS品	記号：WR-65 	記号：WR-75 	記号：WR-90 	記号：WR-100 

●板厚：JIS品 0.8mm
 ※定尺（4m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。※ランナーの刻印の位置は製造工場によって異なります。

③ スペーサー	一般品のみ	JIS品及び一般品				
	45形	50形	65形	75形	90形	100形
	記号：SP-45  全国共通 1000個	記号：SP-50  東日本  西日本 700個/1000個	記号：SP-65  500個/500個	記号：SP-75  400個/400個	記号：SP-90  350個/350個	記号：SP-100  300個/300個

●板厚：0.8mm
 ※数字は、高槻工場／鹿島工場の入数を表す。


④	一般品のみ	JIS品及び一般品				
	45形	50形	65形	75形	90形	100形
スタッド (東日本)	記号：WS-45 	記号：WS-50 	記号：WS-65 	記号：WS-75 	記号：WS-90 	記号：WS-100 
						

●板厚：JIS品 0.8mm

JIS適用高さ

50形	65形	75形	90形	100形
2.7M迄	4M迄	4M迄	4.5M迄	5M迄

施工図




施工例



ランナーの特長(施工性をよくするために)

底面の中心に墨芯にあわせる穴が加工されています。



※定尺以外のサイズの納期についてはご相談下さい。


鋼製下地用角スタッド材「KSスタッド」

材 質

板成形品：溶融亜鉛めっき鋼板：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板

1. 壁下地材一覧表

施 工 図







①	20形	25形	40形	45形	50形	65形	75形	
角スタッド	記号：KS-4020	記号：KS-4025	記号：KS-4040	記号：KS-4045	記号：KS-4050	記号：KS-4565	記号：KS-4575	
②	記号：WR-20	記号：WR-25	記号：WR-40	記号：WR-45	記号：WR-50	記号：WR-65	記号：WR-75	
ランナー								

施工推奨高さ

次の条件に基づき、角スタッド施工の推奨高さ（参考）を設定致します。

- ①部材の細長比は250以内に収める
- ②水平震度1G地震時に部材が座屈しない事
- ③算出されるたわみ曲率は、 $L/200$ 以内に収める
- ④スタッドピッチは303mmとする
- ⑤仕上材重量の他、下地材自重を $5\text{kg}/\text{m}^2$ 見込む


		片面貼り			両面貼り	
		PB9.5	PB12.5	PB9.5+12.5	PB12.5	PB9.5+12.5
品 種	設計荷重	$13\text{kg}/\text{m}^2$	$15\text{kg}/\text{m}^2$	$23\text{kg}/\text{m}^2$	$25\text{kg}/\text{m}^2$	$41\text{kg}/\text{m}^2$
KS-4020	□-20×40×0.45	$H \leq 2000$	$H \leq 1900$	$H \leq 1650$	——	——
KS-4025	□-25×40×0.45	$H \leq 2350$	$H \leq 2250$	$H \leq 1950$	——	——
KS-4040	□-40×40×0.5	$H \leq 3350$	$H \leq 3200$	$H \leq 2750$	$H \leq 2700$	$H \leq 2250$
KS-4045	□-45×40×0.45	$H \leq 3650$	$H \leq 3500$	$H \leq 3000$	$H \leq 2950$	$H \leq 2500$
KS-4050	□-50×40×0.45	$H \leq 3950$	$H \leq 3800$	$H \leq 3250$	$H \leq 3200$	$H \leq 2700$
KS-4565	□-65×45×0.45	$H \leq 4750$	$H \leq 4750$	$H \leq 4100$	$H \leq 4000$	$H \leq 3400$
KS-4590	□-89×44.5×0.5	$H \leq 4850$	$H \leq 4850$	$H \leq 4850$	$H \leq 4850$	$H \leq 4500$
KS-45100	□-100×45×0.5	$H \leq 4950$	$H \leq 4950$	$H \leq 4950$	$H \leq 4950$	$H \leq 4950$

90形	100形
記号：KS-4590 	記号：KS-45100 
記号：WR-90 	記号：WR-100 

断面の形状は製造拠点によって差異がありますが、強度上の影響はありません。

ランナーの特長（施工性をよくするために）

底面の中心に、墨芯にあわせる穴が加工されています。




鋼製下地用角スタッド材「KSスタッド」

材 質

板成形品：溶融亜鉛めっき鋼板： JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板

2. 天井下地材一覧表

施 工 図



※中吊りをし、スパンを長くすることができます。(参考)

①	20形	25形	40形	45形	50形	65形
角スタッド	記号：KS-4020	記号：KS-4025	記号：KS-4040	記号：KS-4045	記号：KS-4050	記号：KS-4565
②	記号：WR-20	記号：WR-25	記号：WR-40	記号：WR-45	記号：WR-50	記号：WR-65
ランナー						








施工推奨スパン


次の条件に基づき、角スタッド天井施工の最大許容スパンを設定致します。

- ①たわみ制限を長さに対する500分の1以内、且つ3.0mm以内とする。
- ②スタッドピッチは303mmとする。
- ③設計荷重は、仕上材重量・各品種の自重・設備重量：2kg/m²を見込む。

品 種	捨て貼り			PB12.5	PB12.5	PB12.5
	仕上貼り	PB9.5	PB12.5	岩綿9	岩綿12	PB12.5
	仕上材重量	7.5kg/m ²	9.5kg/m ²	15.0kg/m ²	17.0kg/m ²	19.0kg/m ²
KS-4020	□-20×40×0.45	L≤1500	L≤1400	L≤1250	L≤1200	L≤1150
KS-4025	□-25×40×0.45	L≤1650	L≤1600	L≤1450	L≤1400	L≤1400
KS-4040	□-40×40×0.5	L≤2200	L≤2150	L≤1950	L≤1900	L≤1850
KS-4045	□-45×40×0.45	L≤2300	L≤2200	L≤2050	L≤2000	L≤1950
KS-4050	□-50×40×0.45	L≤2450	L≤2350	L≤2180	L≤2100	L≤2050
KS-4565	□-65×45×0.45	L≤2900	L≤2800	L≤2550	L≤2500	L≤2450

●天井スパンが上記の数値を超過する場合は、中吊り補強をお願い致します。

③ 中吊り材		19形	25形	38形
		WB-19 (JIS) 	WB-25 (JIS) 	CC-19 
		19用ハンガー 	25用ハンガー 	ワンタッチハンガー 

④ 角スタックリップ			19形	25形	38形
			KS-4020	No.151 (100)	No.171 (100)
			KS-4025	No.152 (250)	No.173 (100)
			KS-4040	No.188 (250)	No.190 (150)
			KS-4045	No.174 (200)	No.153 (200)
			KS-4050	No.178 (100)	No.155 (150)
			KS-4565		No.156 (100)
		()は入数	使用するランナーは、KSスタッドの下二桁と同一の種類とします。		

亜鉛鉄板 0.6t

高耐食性鋼製下地材「Super 軽天」

「Super 軽天」とステンレス品および溶融亜鉛めっき品との耐食性の比較

試験体

●材料 JIS G 3323

Super 軽天：スーパーダイマ NSDCC-ZQN K27

ステンレス品：ステンレス SUS304

溶融亜鉛めっき品：溶融亜鉛めっき SGCC ZC Z06

●試験体形状

シングル野縁

耐食性試験

試験方法	試験条件
プール消毒液噴霧試験	次亜鉛素酸ナトリウム 3mg/ℓ、45℃ (塩水噴霧試験機使用)
複合腐食試験	①SST NaCl 5%、35℃、2時間 ^{※1} ②DRY 60℃、30%RH、4時間 ③WET 50℃、95%RH、2時間

※「スーパーダイマ」とは亜鉛を主に、11%のアルミニウム、3%のマグネシウムおよび微量のシリコンからなり、優れた耐食性・加工性、美しい外観と豊富な品揃えを持つ、日本製鉄株の新しい高耐食性めっき鋼板です。

※①～③を1サイクルとする複合腐食試験です。

●プール消毒液噴霧試験結果(シングル野縁材)

	試験前	500時間	1,000時間
Super 軽天			
ステンレス品			
溶融亜鉛めっき品			

●複合腐食試験結果(シングル野縁材)

	試験前	60サイクル	150サイクル
Super 軽天			
ステンレス品			
溶融亜鉛めっき品			

試験結果

●プール消毒液噴霧試験結果

スーパーダイマは、500時間以降やや白錆がみられますが、1,000時間後でも赤錆はみられません。ステンレスは、1,000時間後でもあまり変化は見られませんが、シングル野縁のC型加工部の内側に点状の赤錆が発生しております。溶融亜鉛めっき材は240時間以降赤錆が見られます。1,000時間後ではほぼ全面で赤錆が見られます。


●複合腐食試験結果

スーパーダイマは白錆は見られますが、150サイクルでも赤錆は見られません。ステンレスは、30サイクルで薄赤いしみ状の錆が発生しており、サイクル数の増加により色が濃くなっております。溶融亜鉛めっき材は、30サイクルで既に70%以上赤錆で覆われております。60サイクルでは全面赤錆状態です。



「スーパーダイマ品」は表面の耐赤錆性に優れた耐食性を示しています。


施 工 図



「Super 軽天」 商品構成

天井下 地材		屋 内		屋 外		板 厚
	① 野縁受け	CC-19		CC-25		1.2mm (25型1.6mm)
	② 野 縁	CW-19	CS-19	CW-25	CS-25	0.5mm
	③ クリップ	WC	SC	耐風圧WC (高耐食)	耐風圧SC (高耐食)	0.6mm(高耐食1.6mm)
	④ 野縁ジョイント	WJ	SJ	25WJ	25SJ	0.5mm
	⑤ ハンガー	H		耐風圧H (高耐食)		2.0mm
	⑥ 野縁受けジョイント	TT38CJ Aタイプ(高耐食)		TT38CJ Bタイプ (高耐食)		1.0mm
	⑦ ボルト・ナット(3分)	ダクロボルト (L=1000迄)・ダクロナット				

施 工 図



壁下地材	① スタッド	65型	100型	板厚0.8mm
	② ランナー	65用	100用	板厚0.8mm
	③ スペーサー	65用	100用	板厚0.8mm
	④ 補強材	65×30×10	100×30×10	板厚1.6mm
	⑤ 補強材	65×30×10 (ZAM)	100×50×20 (ZAM)	板厚2.3mm
	⑥ 振れ止め	CC-19	CC-19	板厚1.2mm

※壁下地は受注生産となり、別途納期が必要なため事前にご相談下さい。


ステンレス製下地材（浴室、プール等湿気の多い室内に使用）

材 質

板 成 形 品：JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板（SUS304）

1. 天井下地材一覧表

施 工 図



①	野 縁	
	シングル	ダブル
	記号：CS-19	記号：CW-19

●板厚：0.5mm

※定尺（5m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

②	19形
	記号：CC-19
野縁受け (チャンネル)	

●板厚：1.2mm

※定尺（5m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

③	クリップ	
	シングル	ダブル
	記号：SC	記号：WC
	1000個	500個

●板厚：0.6mm

④	野縁受け ジョイント (チャンネルジョイント)
	記号：CJ
	300個

●板厚：1.0mm

⑤	ハンガー
	記号：H
	250個

●板厚：2.0mm


⑥	野 縁 ジョイント	
	シングル	ダブル
	記号：SJ	記号：WJ
	400個	200個

●板厚：0.5mm

⑦	3分
ボルト・ ナット	

2. 壁下地材一覧表

施工図



①	65形・100形
振れ止め (胴縁)	記号：CC-19 刻印 (19形野縁受け)

●板厚：1.2mm
※定尺（5m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

②	65形	100形
ランナー	記号：WR-65 刻印	記号：WR-100 刻印

●板厚：0.8mm
※定尺（4m）以外も可能です。長さについてはご相談下さい。

③	65形	100形
スペーサー	記号：SP-65 刻印 500個	記号：SP-100 刻印 300個

●板厚：0.8mm

④	65形	100形
スタッド	記号：WS-65 刻印	記号：WS-100 刻印

●板厚：0.8mm

補強材	記号：RC-60 SUS	記号：RC-100 SUS

●板厚：2.0mm
※定尺(6m)のみ。

振れ止め付き角スタッド材「TSスタッド」


材 質

板成形品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板


TSロック工法

従来の角スタッドに穴をあけ、振れ止めをつけることにより、下地材が一体化され、強風・地震に強い壁・天井ができます。スペーサーがいらないため、施工が簡単、工期が短縮できます。

施 工 図




振れ止め取付方法




サイズ	CC-19 (JIS) [-12×38-1.2	WB-25 (JIS) [-10×25-1.2
取付位置	床面から1っ目は1050ピッチ、その次からは1200ピッチ	
スペーサー	不要	

ふかし壁に



フトコロの少ない天井使用例



※TS-25-5及びTS-45-5はランナー（一般）

※受注生産となり、別途納期が必要なため事前にご相談下さい。

TSスタッドと部材一覧

TSスタッド	ランナー	振れ止め
□-25×40×0.5 (TS-25-5)	WR-25	CC-19 (JIS)
□-45×40×0.5 (TS-45-5)	WR-45	WB-25 (JIS)
□-65×45×0.5 (TS-65-5)	WR-65 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-65×45×0.6 (TS-65-6)	WR-65 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-89×44.5×0.5 (TS-90-5)	WR-90 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-89×44.5×0.6 (TS-90-6)	WR-90 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-89×44.5×0.8 (TS-90-8)	WR-90 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-100×45×0.5 (TS-100-5)	WR-100 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-100×45×0.6 (TS-100-6)	WR-100 (JIS)	CC-19 (JIS)
□-100×45×0.8 (TS-100-8)	WR-100 (JIS)	CC-19 (JIS)

※長さは、2,300～6,000まで対応します。



強度試験結果

1) 载荷強さ試験・耐衝撃性試験

問題なし。

(財) 日本建築総合試験所 (平成12年3月6日)

2) 耐風圧性能試験


□-100×45×0.6 (TS-100-6)

±2,360Pa (240kg/m²) まで異状なし残留変形は認められず4,410Pa (450kg/m²) にて、サイディングが破壊。


(財) 日本建築総合試験所 (平成12年2月28日)

TSクリップ10・12

TSクリップ12 内寸12)
TSクリップ10 (内寸10)






TSボルトクリップ



《注意事項》(ボルト・ナットは適切にしっかり締め付けて下さい)

TSフラット



※用途によって取付ピッチが変わります。500mm～900mmを目安に取り付けて下さい。

補 強 材

JIS壁下地材用

材 質	板成形品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板（亜鉛付着量〔両面〕120g/m ² 以上）
-----	--

補強材	記号：RC-65J (RC-60J)	記号：RC-75J	記号：RC-90J	記号：RC-100J
	●板厚：2.3mm			

一般壁下地材用

材 質	板成形品：JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板
-----	---------------------------

補強材	記号：RC-45	記号：RC-50	記号：RC-65 (RC-60・75・100)	記号：RC-75H	記号：RC-90	記号：RC-100H
	●板厚：1.2mm、1.4mm、1.6mm					

他取り扱いC鋼及び軽溝

C 鋼	軽 溝			
	A	B	C	t=1.6
	40	20	10	1.6mm
	100	50	20	3.2mm
	125	50	20	2.3mm
	125	50	20	3.2mm

アングルピース

種類	スタッド	L-3.2×35×30 L=35	L-3.2×35×30 L=50	L-4.5×50×50 L=50	L-4.5×50×50 L=75
		品番：37040	品番：37050	品番：37060	品番：37070
		材質：溶融亜鉛めっき鋼板 3.2t		材質：溶融亜鉛めっき鋼板 4.5t	
		ケース数量：250個	ケース数量：200個	ケース数量：100個	ケース数量：50個
		ケース重量：12kg	ケース重量：14kg	ケース重量：15.1kg	ケース重量：12kg
50形	50x45x0.8	○			
65形	65x45x0.8	○	○	○	
75形	75x45x0.8		○	○	
90形	90x45x0.8			○	○
100形	100x45x0.8			○	○

○は使用可能


※定尺以外のサイズの納期ついてはご相談下さい。

角パイプ・Lアングル・R曲げ部材・他

角パイプ


正方形

サイズ (A×A) mm	板 厚 mm
19×19	1.2
25×25	1.6
32×32	1.6
38×38	1.6
40×40	1.6
45×45	1.6
50×50	1.6
50×50	2.3
60×60	2.3
65×65	2.3
90×90	2.3
100×100	2.3
100×100	3.2



長方形

サイズ (A×B) mm	板 厚 mm
40×20	1.6
60×30	1.6
60×30	2.3
75×45	2.3
75×45	3.2
100×50	2.3
100×50	3.2



Lアングル

サイズ (A×A) mm	板 厚 mm
25×25	3.2
30×30	3.2
40×40	3.2



R曲げ部材

素 材	曲げ方向		
野縁受け (CC-19又はCC-25)	A	← 曲げる(刃外)	
	B	← 曲げる(刃内)	
	C	← 曲げる(横)	
19×19角パイプ	—		
20×40角パイプ	A	20 ← 曲げる	
	B	40 ← 曲げる	

補強材

WLG50×30×10～ WLG100×50×20	C	←横曲げ
------------------------------	---	------

20-100ランナー

A	←刃外曲げ
B	←刃内曲げ
C	←横曲げ

※注文時にA or B or C と指定して下さい。加工可能品種、R寸法等はお問い合わせ下さい。

施 工 例



耐風圧対応天井下地材

※耐風圧天井に関しては、ボルトピッチ（野縁、野縁受け方向）、ボルト径等が標準施工と異なることがありますので施工前にお問い合わせ下さい。


耐風圧用天井下地材

耐風圧天井の標準的下地組を下記に示します。

使用部材に関しては、従来の部材・部品を使用しボルトピッチ（野縁、野縁受け方向とも）の変更にて耐風圧に対応します。

※その他の耐風圧につきましてはお問い合わせ下さい。

施工図



① 野縁 CW-25

t=0.5

② 野縁受け CC-25

t=1.6

③ 耐風圧クリップ

WC

許容静荷重 122kgf

t=1.6

④ 野縁受けジョイント

t=1.0

⑤ 野縁ジョイント(ダブル)

t=0.5

⑥ ハンガー

耐風圧ハンガー t=2.0

使用チャンネル	引張	圧縮
CC-19	140kgf	60kgf
CC-25	140kgf	170kgf

ストロングハンガー t=3.2

使用チャンネル	引張	圧縮
CC-19	300kgf	200kgf
CC-25	300kgf	270kgf

ピッチロックハンガー t=3.2

使用チャンネル	引張	圧縮
CC-19	200kgf	170kgf
CC-25	270kgf	200kgf

⑦ JIS ボルト・ナット

長さによって要補強


〈参考〉補強例

※吊ボルトの補強の有無については、条件により変わりますので19ページをご参照下さい。

吊りボルトの補強方法

角パイプサイズについてはお問い合わせ下さい。

〈角パイプの場合〉




□-19×19×1.2の場合 (L=1,800まで)


フトコロの長さ及び設計風圧により、吊りボルトピッチがかわりますので補強の場合もお問い合わせ下さい。

■ インサートでない場合の推奨金具


つりっこボーイD




ラッカキャッチ ~耐震落下防止用金具~



フレ止メカクタッチ19



施工図



■ 施工使用例 (たわみ制限 L/200)

設計風圧 (正圧・負圧)	野縁ピッチ a	野縁受けピッチ b	ボルトピッチ c	ハンガー ※1	3分ボルト使用可能長さ ※2		19角パイプ 使用時※4	25角パイプ 使用時※5
					インサート条件	インサート以外		
$\leq 120\text{kg/m}^2$ (1175N/m^2)	303.0mm (CS-25使用可)	900mm	900mm	耐風圧H	$L \leq 700$	$L \leq 500$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 150\text{kg/m}^2$ (1470N/m^2)	303.0mm	900mm	900mm	耐風圧H	$L \leq 700$	$L \leq 450$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 200\text{kg/m}^2$ (1960N/m^2)	227.5mm	900mm	900mm	ストロングH	$L \leq 550$	$L \leq 400$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 250\text{kg/m}^2$ (2450N/m^2)	227.5mm	800mm	800mm	ストロングH	$L \leq 550$	$L \leq 400$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 250\text{kg/m}^2$ (2450N/m^2)	303.0mm	600mm	900mm	耐風圧H	$L \leq 650$	$L \leq 450$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 300\text{kg/m}^2$ (2940N/m^2)	227.5mm	700mm	700mm	ストロングH	$L \leq 600$	$L \leq 400$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 300\text{kg/m}^2$ (2940N/m^2)	303.0mm	600mm	900mm	ストロングH	$L \leq 550$	$L \leq 400$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 350\text{kg/m}^2$ (3430N/m^2)	227.5mm	700mm	700mm	ストロングH	$L \leq 550$	$L \leq 400$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$
$\leq 400\text{kg/m}^2$ (3920N/m^2)	227.5mm	700mm	700mm	ストロングH	$L \leq 500$	$L \leq 350$	$L \leq 1800$	$L \leq 2350$

※1 正圧・負圧の条件により指定が変わります。詳細は随時お問い合わせください。

※2 吊元の強度につきましては、現場にて充分ご確認頂きますようお願い致します。


※3 吊りボルト4分につきましては、別途お問い合わせをお願い致します。

※4 ワッシャーは外径22mm以上のものをご使用下さい。


※5 ワッシャーは外径30mm以上のものをご使用下さい。

■ 高耐食用耐風圧対応天井下地材

施工図




① 野縁 CW-25



t=0.5

(スーパーダイマ)


② 野縁受け CC-25



t=1.6

(スーパーダイマ)


③ 耐風圧クリップ (WC)



t=1.6


(高耐食メッキ鋼板)

④ TT38CJ Bタイプ (高耐食メッキ鋼板)



t=1.0


⑤ 野縁ジョイント (ダブル)



t=0.5

25WJ
(スーパーダイマ)

⑥ 耐風圧ハンガー



t=2.0

(高耐食メッキ鋼板)

⑦ ボルト・ナット

長さによって
要補強



(ダクロメッキ)

部材断面性能表

■ 角スタッド断面性能

板厚 0.45mm												
名 称 (記号)	寸法	単位質量	断面積	断面2次モーメント		断面係数		断面2次半径		重心位置		
	H×W×t	W (kg/m)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	Z _y (cm ³)	i _x (cm)	i _y (cm)	C ₁ (cm)	C ₂ (cm)	
角スタッド (KS-4020)	20×40×0.45	0.48	0.53	0.40	1.15	0.40	0.58	0.86	1.47	2.00	1.00	
角スタッド (KS-4025)	25×40×0.45	0.52	0.58	0.65	1.33	0.52	0.66	1.06	1.52	2.00	1.25	
角スタッド (KS-4045)	45×40×0.45	0.66	0.76	2.43	2.03	1.08	1.02	1.79	1.64	2.00	2.00	
角スタッド (KS-4050)	50×40×0.45	0.70	0.80	3.10	2.21	1.24	1.10	1.97	1.66	2.00	2.50	
角スタッド (KS-4565)	65×45×0.45	0.85	0.98	6.19	3.55	1.91	1.58	2.51	1.90	2.25	3.25	
板厚 0.5mm												
名 称 (記号)	寸法	単位質量	断面積	断面2次モーメント		断面係数		断面2次半径		重心位置		
	H×W×t	W (kg/m)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	Z _y (cm ³)	i _x (cm)	i _y (cm)	C ₁ (cm)	C ₂ (cm)	
角スタッド (KS-4040)	40×40×0.5	0.70	0.79	2.05	2.05	1.03	1.03	1.61	1.61	2.00	2.00	
角スタッド (KS-4575)	75×45×0.5	1.02	1.19	9.62	4.42	2.57	1.97	2.84	1.93	2.25	3.75	
角スタッド (KS-4590)	89×44.5×0.5	1.13	1.33	14.4	4.99	3.23	2.24	3.30	1.94	2.23	4.45	
角スタッド (KS-45100)	100×45×0.5	1.23	1.44	19.2	5.66	3.84	2.52	3.65	1.98	2.25	5.00	
板厚 0.6mm ※受注生産												
名 称 (記号)	寸法	単位質量	断面積	断面2次モーメント		断面係数		断面2次半径		重心位置		
	H×W×t	W (kg/m)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	Z _y (cm ³)	i _x (cm)	i _y (cm)	C ₁ (cm)	C ₂ (cm)	
角スタッド (KS-4565)	65×45×0.6	1.12	1.31	8.20	4.68	2.52	2.08	2.51	1.89	2.25	3.25	
角スタッド (KS-4590)	89×44.5×0.6	1.35	1.59	17.2	5.96	3.87	2.68	3.29	1.94	2.23	4.45	
角スタッド (KS-45100)	100×45×0.6	1.46	1.73	23.0	6.75	4.60	3.00	3.65	1.98	2.25	5.00	
板厚 0.8mm ※受注生産												
名 称 (記号)	寸法	単位質量	断面積	断面2次モーメント		断面係数		断面2次半径		重心位置		
	H×W×t	W (kg/m)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	Z _y (cm ³)	i _x (cm)	i _y (cm)	C ₁ (cm)	C ₂ (cm)	
角スタッド (KS-4590)	89×44.5×0.8	1.79	2.11	22.7	7.85	5.11	3.53	3.28	1.93	2.23	4.45	
角スタッド (KS-45100)	100×45×0.8	1.94	2.29	30.4	8.91	6.03	3.96	3.64	1.97	2.25	5.00	

※単位質量は実材料の寸法より計算


※断面性能はカシメ部を除いた角パイプとして計算

■ 補強材の断面性能


	品 種	寸法	単位質量	断面積	断面2次モーメント		断面係数		断面2次半径		重心位置	
		H×W×a×t	W (kg/m)	A (cm ²)	I _x (cm ⁴)	I _y (cm ⁴)	Z _x (cm ³)	Z _y (cm ³)	i _x (cm)	i _y (cm)	C ₁ (cm)	C ₂ (cm)
	RC-45	45×30×10×1.4	1.24	1.59	5.39	1.91	2.39	1.01	1.84	1.09	1.11	2.25
	RC-50	50×30×10×1.4	1.30	1.74	7.10	2.26	2.84	1.22	2.01	1.14	1.16	2.50
	RC-60	60×30×10×1.4	1.42	1.88	10.83	2.42	3.61	1.26	2.39	1.13	1.07	3.00
	RC-65	65×30×10×1.4	1.48	1.95	13.04	2.48	4.01	1.26	2.58	1.12	1.04	3.25
	RC-75	75×30×10×1.4	1.58	2.09	18.21	2.61	4.85	1.28	2.95	1.11	0.97	3.75
	RC-90	90×30×10×1.4	1.74	2.30	27.95	2.76	6.21	1.31	3.48	1.09	0.89	4.50
	RC-100	100×30×10×1.4	1.86	2.44	35.87	2.85	7.17	1.32	3.83	1.08	0.84	5.00
	RC-75H	75×45×15×1.4	2.03	2.65	24.78	8.03	6.60	2.90	3.05	1.74	1.73	3.75
	RC-100H	100×50×20×1.4	2.52	3.28	52.93	12.76	10.58	4.08	4.01	1.97	1.88	5.00
	RC-60J	60×30×10×2.3	2.28	2.76	15.52	3.37	5.17	1.75	2.37	1.10	1.08	3.00
	RC-65J	65×30×10×2.3	2.35	2.86	18.73	3.47	5.76	1.77	2.55	1.10	1.04	3.25
	RC-75J	75×45×15×2.3	3.28	3.92	35.94	11.48	9.58	4.14	3.02	1.71	1.73	3.75
	RC-90J	90×45×15×2.3	3.33	4.20	54.70	12.10	12.20	4.20	3.56	1.68	1.59	4.50
	RC-100J	100×50×20×2.3	4.10	4.86	77.31	18.36	15.46	5.88	3.98	1.94	1.88	5.00

(断面性能表に記載されていないサイズについてはお問い合わせ下さい)


■ 天井下地材断面性能

	名 称 (記号)	寸法 H×W×t	単位質量 W (kg/m)	断面積 A (cm ²)	断面2次モーメント Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)		断面係数 Zx (cm ³) Zy (cm ³)		断面2次半径 ix (cm) iy (cm)		重心位置 C ₁ (cm) C ₂ (cm)	
	シングル野縁 (CS-19)	19×25×0.5	0.30	0.38	0.21	0.41	0.19	0.32	0.74	1.03	1.25	0.82
	ダブル野縁 (CW-19)	19×50×0.5	0.41	0.51	0.27	1.99	0.21	0.80	0.73	1.98	2.50	0.63
	野縁受け (CC-19)	12×38×1.2	0.56	0.72	1.43	0.09	0.75	0.09	1.41	0.35	0.28	1.90
	シングル野縁 (CS-25)	25×25×0.5	0.35	0.44	0.40	0.50	0.29	0.40	0.97	1.06	1.25	1.10
	ダブル野縁 (CW-25)	25×50×0.5	0.46	0.57	0.51	2.36	0.31	0.94	0.95	2.04	2.50	0.87
	野縁受け (CC-25)	12×38×1.6	0.73	0.94	1.83	0.11	0.96	0.12	1.40	0.34	0.29	1.90

■ 壁下地材断面性能

	名 称 (記号)	寸法 H×W×t	単位質量 W (kg/m)	断面積 A (cm ²)	断面2次モーメント Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)		断面係数 Zx (cm ³) Zy (cm ³)		断面2次半径 ix (cm) iy (cm)		重心位置 C ₁ (cm) C ₂ (cm)	
	スタッド50形 (WS-50)	50×45×0.8	1.05	1.30	5.73	3.78	2.29	1.47	2.08	1.69	1.95	2.50
	スタッド65形 (WS-65)	65×45×0.8	1.15	1.42	10.4	4.14	3.20	1.53	2.69	1.70	1.79	3.25
	スタッド75形 (WS-75)	75×45×0.8	1.22	1.50	14.4	4.36	3.84	1.55	3.08	1.69	1.70	3.75
	スタッド90形 (WS-90)	90×45×0.8	1.31	1.62	21.8	4.63	4.85	1.59	3.65	1.68	1.58	4.50
	スタッド100形 (WS-100)	100×45×0.8	1.38	1.70	27.8	4.80	5.56	1.60	4.02	1.67	1.51	5.00
	ランナー50形 (WR-50)	52×40×0.8	0.84	1.04	1.08	5.05	0.65	1.94	1.32	2.20	2.60	1.24
	ランナー65形 (WR-65)	67×40×0.8	0.93	1.16	1.96	8.89	0.68	2.65	1.30	2.76	3.35	1.12
	ランナー75形 (WR-75)	77×40×0.8	1.00	1.24	2.05	12.16	0.64	3.16	1.28	3.13	3.85	1.05
	ランナー90形 (WR-90)	92×40×0.8	1.09	1.36	2.16	18.25	0.71	3.97	1.26	3.66	4.60	0.96
	ランナー100形 (WR-100)	102×40×0.8	1.16	1.44	2.22	23.16	0.72	4.54	1.24	4.00	5.10	0.91
	振れ止め19形 (WB-19)	19×10×1.2	0.34	0.44	0.24	0.04	0.25	0.06	0.73	0.31	0.30	0.95
	振れ止め25形 (WB-25)	25×10×1.2	0.40	0.51	0.46	0.04	0.36	0.06	0.94	0.29	0.27	1.25


■ TSスタッド断面性能

	名 称 (記号)	寸法 H×W×t	単位質量 W (kg/m)	断面積 A (cm ²)	断面2次モーメント Ix (cm ⁴) Iy (cm ⁴)		断面係数 Zx (cm ³) Zy (cm ³)		断面2次半径 ix (cm) iy (cm)		重心位置 C ₁ (cm) C ₂ (cm)	
	TSスタッド (TS-25-5)	25×40×0.5	0.57	0.64	0.72	1.47	0.57	0.73	1.06	1.52	2.00	1.25
	TSスタッド (TS-45-5)	45×40×0.5	0.74	0.84	2.69	2.25	1.20	1.12	1.79	1.64	2.00	2.25
	TSスタッド (TS-65-5)	65×45×0.5	0.94	1.09	6.86	3.93	2.11	1.75	2.51	1.90	2.25	3.25
	TSスタッド (TS-65-6)	65×45×0.6	1.12	1.31	8.20	4.68	2.52	2.08	2.51	1.90	2.25	3.25
	TSスタッド (TS-90-5)	89×44.5×0.5	1.13	1.33	14.4	4.99	3.23	2.24	3.30	1.94	2.23	4.45
	TSスタッド (TS-90-6)	89×44.5×0.6	1.35	1.59	17.2	5.96	3.87	2.68	3.29	1.94	2.23	4.45
	TSスタッド (TS-90-8)	89×44.5×0.8	1.79	2.11	22.7	7.85	5.11	3.53	3.28	1.93	2.23	4.45
	TSスタッド (TS-100-5)	100×45×0.5	1.23	1.44	19.2	5.66	3.84	2.52	3.65	1.98	2.25	5.00
	TSスタッド (TS-100-6)	100×45×0.6	1.46	1.73	23.0	6.75	4.60	3.00	3.65	1.98	2.25	5.00
	TSスタッド (TS-100-8)	100×45×0.8	1.94	2.29	30.4	8.91	6.03	3.96	3.64	1.97	2.25	5.00


※単位質量は実材料の寸法より計算

※断面性能はカシメ部を除いた角パイプとして計算


■ 捨貼り用下地 (@364mm)



■ 突付け貼り用下地 (@455mm)




■ 目透し貼り用下地 (@303mm)



■ スパンドレル用下地

シングル野縁間隔…@450



天井・壁標準使用数量

■ 天井標準使用数量

100 m ² 当たりの 使用数量	仕上りの種類	捨貼り用下地	突付貼り用下地	目透し貼り用下地	スパンドレル用下地
	部材名(記号)	1820 364	455 227.5	910 303	900 450
	野 縁 受 け (CC-19) 5m	30	30	30	30
	ダ ブ ル 野 縁 (CW-19) 5m	20	60	30	~~~~~
	シングル野縁 (CS-19) 5m	50	60	50	80
	シングルクリップ (S C)	300	320	300	500
	ダブルクリップ (W C)	100	320	180	~~~~~
	シングル野縁ジョイント (S J)	50	60	50	70
	ダブル野縁ジョイント (W J)	20	60	30	~~~~~
	野縁受けジョイント (C J)	30	30	30	30
	ハ ン ガ ー (H)	160	160	160	160
	ボルト・ナット	ボルト160・ナット320	ボルト160・ナット320	ボルト160・ナット320	ボルト160・ナット320

※上記は概算です


■ 壁標準使用数量

(スタッド間隔455mm)


使用 数量 100 m ² 当たりの	スタッドの長さ	2.5m	3m	3.5m	4m
	名称				
	ス タ ッ ド	100本	83本	71本	63本
	上下ランナー4m	20本	18本	16本	14本
	ス ペ ー サ ー	600個	600個	700個	800個
	振 れ 止 め 4 m	10本	18本	16本	21本

※上記は概算です


■ 天井施工図




■ 壁との取合図




■ 壁との取合図




■ 天井施工図




断面図ー1




断面図ー2





■ 天井施工図




段形天井




壁下地材施工図



B部の詳細




C部の詳細




※スペーサーはスタッドの端部をおさえ間隔600mmごとにに入れてください。


■ 間柱・天井との取合図




T字型クロス



L字型クロス




十字型クロス




すじかい君

☆B-W-W-3/8用(吊元W3/8) ☆C-W-W3/8用

両吊用



100セット入り




100セット入り


降伏荷重 770kgf 圧縮最大荷重 960kgf

☆B-S-W-3/8用(吊元W3/8) ☆C-S(C-25、C-38兼用)(吊元W3/8)

片吊用



120セット入り



150セット入り

クイックハンガー®


板厚1.6mm・W³/₈

ケース 600個入り

30g/≒個・18kg/≒ケース

広がり寸法≒28mm

許容静荷重
100kg
最大荷重3969N
(405kgf)



赤とんぼⅡ®


板厚1.6mm・W³/₈

ケース 250個入り

84g/≒個・21kg/≒ケース

許容静荷重
100kg
最大荷重443kgf

高耐食メッキ鋼板あります。ご指定下さい。ご指定のない場合は、溶融亜鉛メッキ鋼板となります。






スターパッチ

PAT

☆スタッドの荷揚げはエレベーター現場でつないで施工簡単!!

☆各製品重量は、お問い合わせ下さい。



フレ止メロック®

W³/₈~W¹/₂兼用

(C38チャンネル用)


ボルト式

板厚 2.3 mm

ケース 400セット入り


M6×30・400本

52g/≒セット・21kg/≒ケース




① 最大荷重 (ボルト式)
B 2090N(210kgf) (吊ボルト引張荷重)
C 1870N(190kgf) (チャンネル引張荷重)

② 最大荷重 (ボルト式)
B 2610N(270kgf) (吊ボルト引張荷重)
C 980N(100kgf) (チャンネル引張荷重)
※ボルトの締め具合により荷重が変わります。



もやがにアンカー PAT®


TT 耐震・耐風圧




許容静荷重
300kg
最大荷重 (CF)
C型鋼厚 2.3mm 8800N (900kgf)
(CF)
圧縮最大荷重 20640N(2110kgf)
直交方向最大荷重 5060N(520kgf)
平行方向最大荷重 5170N(530kgf)

かんたん取り付け
●設計に併記して
母屋がけの前に取り付ける

もやがにアンカー CF フラット



もやがにアンカー 5 勾配 5°




もやがにアンカー 25 勾配 25°




ポイントクリップ


工法




天井下地 & 片面壁下地




ポイントクリップ取り付け手順



ALC用 板厚1.2mm 不陸調整 10mm




RC用 板厚1.2mm 不陸調整 10mm



TTLGハンガー3065・50100

PAT.P




3065・3060兼用
板厚 3.2mm
最大荷重
φ10 2030kgf
φ13 2840kgf
ケース 60セット入り

50100兼用
板厚 3.2mm
最大荷重
φ10 2010kgf
φ13 2860kgf
ケース 40セット入り


TT38CJ

Aタイプ 1.0mm・1.2mm用
Bタイプ 1.6mm用



高耐食有!

★C38用チャンネルジョイント用




板厚 1.0mm
最大荷重 430kgf
ケース 500個入り

LGスパイダー S®

PAT.P

ビス止め




TT
耐震・耐風圧

あとづけ
さきづけ

LGスパイダー W®

PAT.P

ビス止め




TT
耐震・耐風圧

あとづけ
さきづけ

特殊金具一覧表

ランナースペース 10, 15, 20, 25, 30, 35, 50




※その他のサイズも受注生産にてお受け致します。

☆吉野石膏推奨品


材質	10mm, 15mm 亜鉛鉄板 0.8t	20mm~50mm 亜鉛鉄板 1.0t
1ケース	10mm:500個 ケース重量 11.6kg 25mm:350個 ケース重量 12kg 50mm:250個 ケース重量 10.9kg	20mm:400個 ケース重量 13kg 30mm:350個 ケース重量 12.9kg 35mm:300個 ケース重量 11.6kg

新クロス金具




Lピース

溶融亜鉛メッキ
入数 200個
板厚 1.6t




チャンネルホルダー



ピッチロックハンガー


t=3.2




12x38用

許容静荷重 (鉛直方向)		
使用チャンネル	引張	圧縮
CC-19	200kgf	170kgf
CC-25	270kgf	200kgf


ストロングハンガー



LGフック




50用 ワンタッチハンガー



特殊クリップ

内掛けクリップ 0.6 t

- C-60×30×10 → 10用
- C-65×30×10 → 15用
- C-75×45×15 → 20用
- C-100×50×20 → 20用
- C-100×50×19 → 19LG用



全ての爪をしっかり折り曲げて下さい。

C形鋼(ライトゲージ)




外掛けクリップ 0.6 t

- C-60×30×10 → 60用
- C-65×30×10 → 65用
- C-75×45×15 → 75用
- C-100×50×20 → 100用


耐風圧クリップ押上式

O-S



許容荷重 81kgf(S)

O-W






許容荷重 122kgf(W)


野縁滑り防止金具

S:200組(2個で1組) ZAM 1.6 t
W:100組(2個で1組)



使用例



直天クリップ(調整式)





材質 SGHC
板厚 各種
表面処理 溶融亜鉛メッキ



- 2-φ5(5x16等)
- (B)上金具(2.3t)
- (木)M8ナット(ユニクロ)
- (月)中間金具(2.0t)
- (火)下金具(1.6t)
- (水)六角ボルト M8x100(ユニクロ)

耐震カバークリップ


- ① 既設クリップに被せる
- ② 付属のビスで固定して耐震補強完了



亜鉛鉄板 1.6 t
S:200個(ビス5×16=200本入)
W:100個(ビス5×16=100本入)

【使用上の注意】
本製品は既設天井クリップの上から耐震補強を行なうための金具です。
既設クリップが無い状態や耐風圧天井での施工には、当社の耐風圧クリップをお使い下さい。


ハンガーサポート



ユニクロメッキ
入数 200個
板厚 1.6t


組立図

緊結タフクリップ




関連商品一覧表

ブレース材(斜め材)・ブレース受け材
TC3-C40




t=1.4

ブレース材(斜め材)
TC3-N20




t=1.4

ブレース材(斜め材)
RC-60(P.13参照)




t=1.6

ハンガー
ビス付きハンガー




t=2.0

クリップ
タフクリップS(TC-S)




t=1.2

クリップ
タフクリップW(TC-W)



t=1.2


ブレース上部金物
TC3-C1745



許容角度
30°~50°

t=3.2


野縁受けジョイント
TC3-CJ



ビス3本止め対応


t=1.2

ブレース受材取付金物
TC3-C4



t=2.0


つりボルト水平補強材取付金物
TC3-C2



t=0.6


※上記はタフシーリング3としてもご使用戴けます。

圧縮補強材取付金物
TC3-C18




t=2.3


間仕切先行ピース取付金具
NWD-W8L




間仕切先行ピース取付金具
NWD-W8R




間仕切開口補強部品
NWD-W5




NWD-C2B



ONコーナージョイント




NWD-W1




t=3.2

NWD-W2



t=4.5

J-M金具 準構造化天井用金具



■ 部材仕様

部材名	姿 図	形状・寸法(mm)	材質・区分
【天井材】 モリソン スパンドレル		品番:MR-10-241 t=0.5~1.0	A3005P H24 (JIS H 4000)
		品番:AL-91-210 t=0.6~0.9	A5052P H34相当 (JIS H 4000)
		品番:GF-91-100 t=0.75	
J-M金具		ベース:t=0.5 本 体:t=1.2	SGCC (JIS G 3302)
J-Mビス PAN4×16(赤)		φ4×L16	SWRCH18A (JIS G 3507-1)
J-Mビス HEX5×16(黄)		φ5×L16	SWRCH18A (JIS G 3507-1)
ダブル野縁 CW-19/CW-25 JIS A 6517		19×50×0.5t 25×50×0.5t	SGCC (JIS G 3302)

■ 野縁ピッチ例

●品番:MR-91 ●板厚0.6mm ●m²重量25N/m²

設定風圧 Pa(=N/m ²)	野縁ピッチ	固有周期 (sec)/判定
1,000	450mm	0.04/剛
1,250	450mm	0.04/剛
1,500	360mm	0.03/剛
1,750	300mm	0.03/剛
2,000	300mm	0.03/剛
2,250	260mm	0.03/剛
2,500	240mm	0.03/剛
耐震性能		12G

⚠️ ご注意

- 設備器具重量は20N/m²にて算定した結果です。
- 固有周期の算出及び判定方法は「建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説」に基づき算出しております。
- 左記計算例はMR-91 板厚0.6mmの場合です。その他の品番の場合はお問い合わせください。



取付完了

⚠️ 設計・施工上のご注意

- 支持構造材の強度及び剛性は構造設計者による構造検討がおこなわれている事が前提となります。
- 支持構造材であるリッ溝形鋼(C100)の標準寸法は100×50×20です。また、性能確認試験は、C-100×50×20×2.3tを使用しています。
- ダブル野縁の間隔は、天井材の種類を考慮し、構造計算に基づいたピッチで施工してください。
- 当社指定ビス(J-Mビス)以外は使用できません。
- J-Mビス HEX5×16(黄)は下段の下穴への打ち込みを必須として、合計2本以上で施工してください。
- 施工完了後は、J-Mビスの打ち忘れが無いか十分に確認してください。



取扱注意事項

■ 設計上の留意事項

1. 鋼製壁下地材について

- 1) 鋼製壁下地材は、建物内部の間仕切壁に適用し、外壁の下地材として用いるのは不適当です。
- 2) 鋼製壁下地材は、非構造体であり、特に、強度面を考慮し設計して下さい。
- 3) 鋼製壁下地材のスタッドは、間仕切壁の高さに合わせそれぞれの種類の長さの上限内とし、（上限長さは50形は2.7m、65形は4.0m、75形は4.0m、90形は4.5m、100形は5.0mとする。）また、埋込みの配管寸法等により、種類および長さを選定して下さい。
ただし、同一の間仕切壁でスタッドの長さが異なる場合には、高い方の種類に合わせ統一して下さい。

2. 鋼製天井下地材について

- 1) 鋼製天井下地材の19形は屋内用、25形は屋外用とします。
ただし、特別に強度を必要とする場合は、所定の補強をして下さい。
- 2) 強風地域や高層ビル部分の天井、広いピロティの天井および天井の端部等で強風を受ける場合などについては、具体的な補強方法によって行って下さい。
- 3) 鋼製天井下地材の構造は、照明器具や各種設備機器類の荷重を考慮されておりませんので、これらの機器類は、個々に所定の強度を有する構造にして下さい。

3. 設計上の配慮すべき共通点について

- 1) 湿度の高い場所や水がかかる場所の設計はさけて下さい。
- 2) 特殊な場所や環境性能を要求される場合は、耐食性を配慮した設計にして下さい。

■ 施工上の注意事項

- 1) 鋼製下地材の躯体への取付やインサートとの接合は確実に堅ろうに行って下さい。
- 2) 開口部の補強は、所定の補強方法によって施工して下さい。
- 3) 配管、空調ダクト、空調機器、照明器具等と鋼製下地材とはそれぞれ独立して取付けを行って下さい。
- 4) 溶接した箇所は、防せい処理（さび止め塗料などを塗布）を施して下さい。
- 5) 建築物の屋外で特に強度が必要な場所に使用される天井下地材は、強度、安全性を更に増した所定の構造によって施工して下さい。
- 6) 気密性の高い住居等の天井下地材については、適切な方法で施工して下さい。
- 7) その他標準施工に必要な事項。
 - ①床面などのコンクリートは、所定の強度を確保して下さい。
 - ②コンクリートは、所定の養生期間が確保され乾燥も十分に行って下さい。
（コンクリート打設後10日以上経過していること。）
 - ③床面、壁面等には、大きな突起・不陸がないようにして下さい。
 - ④床面などに水や湿気だまりが生じないように考慮して下さい。
 - ⑤鋼製下地材の部材の接合部のボルトナット、ビスおよび固定金具、溶接などは確実に固定して下さい。
 - ⑥水平精度は、仕上げ材の施工に支障とならないよう適切に行って下さい。

■ 施工上の注意事項 取扱事故防止のため下記事項をよくお読みの上、正しくご使用下さい。



警告

1. 搬入時、資材の落下やすり落ちによるケガを防ぎ、腰を痛めないようにして下さい。
(現場での小運搬は無理のないようご注意下さい。)
2. 鋼材の切り口は鋭利であり、また、切断時にはバリも生じ易いので、手を傷つけないようにして下さい。(軍手等の保護手袋を着用して下さい。)
3. 素手による取扱い、または素肌の露出部はケガをするおそれがありますのでご注意下さい。
(素肌はなるべくさけるような服装にして下さい。)
4. 梱包用スチールバンドおよび針金等の切断時ははねあがり等によるケガが生じますのでご注意下さい。
(梱包をとく場合は状況判断して作業をして下さい。)
5. 搬入時や保管時について次のような事項にご注意下さい。
 - ①原則として、室内の湿気をよばない場所に保管して下さい。
(やむを得ず屋外に置く場合には防水シート等をかけて下さい。)
 - ②製品は、地面に直接置かないで平らなところにかい木をして水平に置き、積み重ねる場合は間木を施して荷崩れを起こさないように置いて下さい。
 - ③クレーン荷揚げ等の運搬に際しては、布製平型吊りバンドを使用するなど製品の角や表面の損傷に注意して下さい。また、製品の上に重い物を乗せないで下さい。
6. 壁に重量物を固定すると落下、脱落により、思わぬケガをしたり壁面を破損する事があります。
(必要に応じ所定の補強をして下さい。)
7. 壁に重量物を立てかけたりすると倒壊により思わぬケガをすることがあります。
(壁には重量物を立てかけないようにして下さい。)
8. 天井に乗ったり、ぶら下がったりすると落下、脱落によりケガをすることがあります。
(危険な行為はしないで下さい。)
9. 天井から物を吊るしたり、物を乗せたりすると落下、脱落により、ケガをしたり、また、天井周辺を破損することがあります。
(所定の強度を有する構造にして下さい。)

本カタログに掲載されている内容は、製品についての情報提供を目的とするもので、規格として明記したもの以外は品質を保証するものではありません。本カタログに記載されている情報の誤使用または不適切な使用により生じた損害については責任を負いかねますのでご了承下さい。本カタログに記載されている内容は、今後予告なしに変更されることがありますので、最新の情報についてはお問い合わせ下さい。

関包スチール株式会社

本社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-6-21
東京本社 ☎06(6449)8811代 FAX 06(6459)4665
 〒104-0031 東京都中央区京橋2-13-10
 関電不動産京橋ビル2F
本社工場 ☎03(6225)2187代 FAX 03(6225)2188
 〒553-0005 大阪府大阪市福島区野田3-7-30
鹿島工場 ☎06(6461)7483代 FAX 06(6465)5404
 〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井2270
東北工場 ☎0299(82)3431代 FAX 0299(83)2580
 〒989-2421 宮城県岩沼市下野郷字中野馬場34-42
建材配送センター ☎0223(24)3821代 FAX 0223(24)3822
浦安事業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東5丁目6-40
 〒279-0032 千葉県浦安市千鳥15-30
浦安建材センター ☎047(304)2050代 FAX 047(304)2051
 〒279-0032 千葉県浦安市千鳥15-30
西関東物流センター ☎047(353)5777代
 〒259-1146 神奈川県伊勢原市鈴川23
北関東物流センター ☎0463(93)2561代 FAX 0463(93)2566
名古屋支店 〒341-0059 埼玉県三郷市インター南1丁目5-34
 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目12番17号
 富士フィルム名古屋ビル10F
名古屋飛島倉庫 ☎052(265)8623代 FAX 052(265)8697
 〒490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡4
浜松物流センター ☎0567(55)2309代 FAX 0567(55)2308
金沢営業所 〒435-0042 静岡県浜松市中央区篠ヶ瀬町927-2
 〒920-0853 石川県金沢市本町2丁目15番1号
 ボルテ金沢7階
北陸物流センター ☎076(221)7033代 FAX 076(221)7233
 〒929-0217 石川県白山市湊町子43
 (福光運輸(株)美川倉庫内)
滋賀工場 ☎0748(86)8066代 FAX 0748(86)8069
 〒520-3306 滋賀県甲賀市甲南町柑子2002-23
高槻工場 ☎0748(86)8066代 FAX 0748(86)8069
 〒569-0036 大阪府高槻市辻子3-2-2
大阪工場 ☎072(674)4120代 FAX 072(674)4125
 〒554-0052 大阪府大阪市此花区常吉1-1-74
和歌山工場 ☎06(6465)0161代 FAX 06(6465)0223
 〒640-8453 和歌山県和歌山市木ノ本565-3
雑賀崎工場 ☎073(455)3271代 FAX 073(455)6918
 〒641-0062 和歌山県和歌山市雑賀崎2017-34
 (金属団地内)
姫路営業所 ☎073(448)1171代 FAX 073(448)1181
 〒670-0912 兵庫県姫路市南町63
 ミツワビル2F 211号室
高松営業所 FAX 050(3457)7563
 〒760-0018 香川県高松市天神前2-1
 朝日新聞高松ビル4階
丸亀物流センター FAX 050(3510)8903
 〒763-0062 香川県丸亀市蓬萊町7-5
広島工場 〒736-0055 広島県安芸郡海田町南明神町2-43
広島大和工場 ☎082(823)4511代 FAX 082(823)3484
 〒729-1406 広島県三原市大和町下徳良
 日ノ口山655-2
 ☎0847(33)1311代 FAX 0847(33)1411
山口宇部倉庫 〒734-0013 広島市南区出島1丁目24番57号
 〒759-0134 山口県宇部市大字善和字下石ヶ谷459
 キチナンロジスティクス(株) 善和倉庫内

九州工場 〒811-2502 福岡県糟屋郡久山町大字山田
 2305-1(登尾工業団地)
九州支店 ☎092(931)6513代 FAX 092(931)6515
 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東3-1-10
 GSI博多駅東ビル6階
福岡建材倉庫 ☎092(433)7071代 FAX 092(433)7072
 〒812-0064 福岡県福岡市東区松田1丁目8番38号
 「福岡シティ物流(株) 2号倉庫」内
長崎建材倉庫 〒859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1864番地
 「尚朝日運送 多良見倉庫」内
熊本建材倉庫 〒861-2234 熊本県上益城郡益城町古閑129-8
 「株永井運送 熊本輸送団地営業所」内
沖縄建材倉庫 〒900-0001 沖縄県那覇市港町3-5-3
 「(株)エイ・エス・エクスプレス沖縄支店」内

株式会社エス・エス・シー

本社・本社工場 〒490-1445 愛知県海部郡飛島村金岡4
 ☎0567(55)2250代 FAX 0567(55)2253
東北工場 〒023-1101 岩手県奥州市江刺区岩谷堂字柳沢94-4
 ☎0197(31)1011 FAX 0197(31)1005

新潟関包スチール株式会社

三条工場 〒955-0002 新潟県三条市柳川新田922
 ☎0256(38)0111代 FAX 0256(38)0110

明興関包スチール株式会社

本社 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-6-21
 (関包スチール株式会社内) ☎06(6449)8811代 FAX 06(6459)4665
東京営業部 〒104-0031 東京都中央区京橋2-13-10
 (関包スチール株式会社内) 京橋MIDビル2F
 ☎03(6225)2618 FAX 03(6225)2619
名古屋営業所 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄1丁目12番17号
 富士フィルム名古屋ビル10F
 ☎052(265)8635 FAX 052(265)8697
奈良工場 〒639-1031 奈良県大和郡山崎町今国府町603
 ☎0743(56)0701代 FAX 0743(56)6339
鹿島工場 〒314-0012 茨城県鹿嶋市平井2276-3
 ☎0299(94)5271 FAX 0299(94)5281

